

WOLDİNOX K-50

Paslanmaz çelik yüzeyindeki kaynak, ısı işlem ve her türlü korozyon ve pas lekelerini temizler. AISI 304 -316- 321 ve türevleri için uygundur.

Avantajları :

Daha çok ıslatma kabiliyeti,

Daha az reaksiyon zamanı,

Daha kuvvetli dağlama,

Daha geç kuruma süresi,

Su ile daha iyi yıkanma özelliği,

Sararma yapmadan homojen bir renk.

Reaksiyon Süresi : (20°C de – soğuk çekim) 15 – 60 dakika

Tüketim : 150 – 250 m/kg

Uygulama : Yüzeydeki yağları woldinox pyt ile temizleyin. Kapağı açmadan homojen oluncaya kadar çalkalayın. Uygun bir fırça ile sürün. Reaksiyon süresi sonunda akan, bol, temiz su ile yıkayın.

Dikkat: Sıcak yüzeye uygulamayın. Uygularken gözlük, eldiven, önlük vb. malzeme kullanın. Cilt ile temasta bol su ile yıkayın.

WOLDİNOX MAKİNA KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

75.Yıl Mah. 1254 SK. NO:4/B

Sultangazi / İstanbul

www.woldinox.com

info@woldinox.com



GHS05
CORROSİVE
AŞINDIRICI



GHS06
TOXIC
TOKSİK

**Dikkat : İşlemi uygularken eldiven,
gözlük vb. koruyucu ekipmanları
mutlaka kullanın.
Cilt ile temasta bol su ile yıkayın.**

2 KG